




АРМОКРОВ – БАЗИС ТПП-2,5

-  Биостойкий материал
-  Срок службы не менее 7 лет
-  Легкоплавляемая полимерная пленка с логотипом с наплавляемой стороны



ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

Рулонный кровельный наплавляемый материал на окисленном битуме.

Армокров-БАЗИС ТПП-2,5 предназначен для устройства нижнего слоя кровельного ковра зданий и гидроизоляции строительных конструкций с приклейкой путем оплавления битумного вяжущего с нижней стороны горячим воздухом или пламенем газовоздушных горелок.

Производственные работы с материалом проводить при температуре окружающей среды не ниже +5°C.

СОСТАВ:

Армокров – БАЗИС получают путем двустороннего нанесения на полиэфирную основу битумно-полимерного вяжущего, состоящего из битума, минерального наполнителя и полимера.

В качестве защитного слоя используют полимерную пленку с верхней и нижней стороны полотна.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Показатель	Значение	Метод испытания
Масса материала на 1м ² (± 0.25)	2.5 кг	ГОСТ EN 1849-1
Основа	комбиткань	
Покрытие верхнее / нижнее	пленка / пленка с логотипом	
Теплостойкость	не менее 80°C	ГОСТ EN 1110
Температура гибкости на брусе R=25мм	не выше 0°C	ГОСТ 2678-94 п.3.9
Разрывная сила в продольном / поперечном направлении	не менее 500 / 300Н	ГОСТ 31899-1
Площадь (±0.1)	9м ²	
Ширина (±1%)	1000 мм	ГОСТ EN 1848-1

ХРАНЕНИЕ:

Рулоны материала должны храниться в сухом закрытом помещении в вертикальном положении в один ряд, расстояние от отопительных приборов не менее 1 м.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

В крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов.